



Hej! Det här är en vattenburen grundfärg som används på trätor inomhus t.ex. vägg- och takpanel där det finns risk för genomslag från åldrat trä men även från andra missfärgningar som t.ex. sot, nikotin och vattenskador. Den har även isolerande effekt mot kvistgenomslag på panelytor. Kvistar innehåller många olika ämnen och effekten kan därför variera. Förbehandling med Alcro Kvistlack på kvistar ger dock ett längre hållbart resultat.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

OBEHANDLADE ÅLDRADE TRÄTOR rengör du med Delfin Målartvätt.

NYTT OBEHANDLAT TRÄ borstas fritt från stoft och damm.

TIDIGARE MÅLADE ELLER LACKADE YTOR rengör du med Delfin Målartvätt och om ytan är blank mattslipas den och dammas av.

MÅLA

Gör en provstrykning innan arbetet startar för att se hur många grundningar som behöver göras. Ofta räcker det med en gång grundning och sedan färdigstrykning men svårare genomslag kan innebära ytterligare en strykning med grundfärg. Kraftigt gulnade ytor har en förmåga att missfärga det första målningskiktet men detta påverkar normalt inte efterföljande målningskikt. Vänta minst 6 timmar mellan strykningarna för bästa slutresultat. Alcro Panelgrund är brytbar med Tonex max 6%. Det går även bra att använda Alcro Panelgrund för slutstrykning förutsatt att ytan inte utsätts för större påfrestningar t.ex. paneltak. Om annan kulör eller glans önskas än den vita matta yta som Alcro Panelgrund blir, rekommenderas övermålning med Servalac Aqua i någon av glanserna matt, halvblank eller blank vilket även ger en mer motståndskraftig och hållbar yta.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL:	Vattenburen Alkyd
ANVÄNDNING:	Trätor inomhus
VERKTYG:	Pensel, roller el spruta
VERKTYG RENGÖRES MED:	Vatten eller Delfin Penseltvätt
SPÅDES MED:	Ska ej spädas
GLANS:	Matt
1 LITER RÄCKER TILL:	6-8m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR:	Lägst +5°C
TORKTID VID 23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET:	Klibbfri 2 tim. Övermålningsbar 6 tim.
VOC:	Gränsvärde (Kat A/d):130 g/l (2010) Produktens VOC:<130 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.