



Hej! Det här är en lackfärg som är vattenburen och därför skonsam mot dig som målar och mot miljön. Den ger en högblank yta med snygg finish. En förutsättning för att få ett så bra målningsresultat som möjligt är som alltid ett noggrant genomfört förarbete.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta. **TIDIGARE MÅLADE YTOR** tvättar du med Delfin Målartvätt och sköljer noga med vatten. Ytor som är blanka efter att du tvättat dem slipar du matta. Tänk även på att om ytan inte är slät så blir inte heller slutresultatet det. En så slät yta som möjligt uppnås genom noggrann slipning som avslutas med ett fint slippapper. Om ytan är i gott skick efter tvättning och slipning kan du måla direkt med Servalac Exklusiv. **FABRIKSMÅLADE (HÄRD-LACKADE) YTOR** slipar du noga med fint slippapper innan du grundmålar med Servalac Aqua Grundfärg. Alternativt om ytan är i gott skick så kan du måla direkt med Servalac Exklusiv, efter slipning. **HÅL OCH SPRICKOR** lagar du med Alcro Snickerispackel och slipar lätt innan ytan målas. **NYTT TRÄ** slipar du lätt innan målning. Grundmåla med Servalac Aqua Grundfärg och slipa ytan jämn med fint slippapper innan målning med Servalac Exklusiv sker. **METALLYTOR** som är fria från rost grundmålar du med Servalac Aqua Grundfärg och mellanslipar lätt innan du målar med Servalac Exklusiv.

MÅLA

Rör om färgen väl från botten. Måla med pensel av hög kvalitet med syntetborst eller rulla den med en lackfärgsrulle. Det går även bra att sprutmåla med Servalac Exklusiv. Måla inte vid lägre temperatur än +5°C. En lätt slipning med fint slippapper rekommenderas mellan strykningarna för att uppnå bästa slutresultat.

Läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL:	Vattenburen alkyd
ANVÄNDNING:	Täckmålning av trä och metall inomhus
VERKTYG:	Pensel, rulle eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED:	Vatten el. Delfin Penseltvätt
SPÄDES MED:	Vatten, skall normalt ej spädas
GLANS:	Högblank
1 LITER RÄCKER TILL:	ca 8-10m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR:	Lägst +5°C
TORKTID VID 23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET:	Klibbfri 6 tim. Övermålningsbar ca 16 tim.
VOC:	Gränsvärde (Kat A/d):130 g/l (2010) Produktens VOC:<130 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

2010-03-08

För aktuell uppdatering:
www.alcro.se